

KOMO® Attest
1721-2026-10-02



Uitgegeven	2026-10-02	Vervangt	1721-2026-08-18
Geldig tot	2027-01-31	D.d.	2026-08-18
Pagina	1 van 22		



Combinaties van gemalen gegraneleerde hoogovenslak, cement en eventueel poederkoolvliegias of kalksteenmeel, voor toepassing als bindmiddel in beton

Ecocem Benelux B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest is op basis van BRL 1802: 2016-06-24, inclusief wijzigingsblad dd. 2024-01-17, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de in dit attest gespecificeerde betonsamenstelling, waarin een combinatie van cement, gemalen gegraneleerde hoogovenslak en eventueel poederkoolvliegias of kalksteenmeel als bindmiddel is toegepast, geacht mag worden gelijkwaardig te zijn aan betonsamenstellingen volgens NEN-EN 206 en NEN 8005 voor de in dit attest aangegeven milieuklassen, onder voorwaarde dat de toegepaste grondstoffen en de betonsamenstelling voldoen aan de randvoorwaarden, zoals genoemd in dit attest en de verwerking van de betonspecie plaatsvindt volgens NEN-EN 13670. Daarmee bestaat een gerechtvaardigd vertrouwen dat wat betreft de algemene sterkte van de bouwconstructie voldaan wordt aan NEN-EN 1992-1-1 met toepassing van artikel 2.4 lid 1.b van het Bouwbesluit.
- voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de grondstoffen, noch op de vervaardiging van de betonspecie. In het kader van de certificatie van beton, vervaardigd in betonmortelbedrijven dan wel betonfabrieken, vindt echter wel controle plaats op de vervaardiging van de betonspecie.
- met in achtneming van het bovenstaande beton waarin een combinatie van cement, gemalen gegraneleerde hoogovenslak en eventueel poederkoolvliegias of kalksteenmeel als bindmiddel is toegepast in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Dit attest is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit attest geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB RIJSWIJK
Tel. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Attesthouder
Ecocem Benelux B.V.
Graanweg 22A
4782 PP Moerdijk
Tel. +31 168 745040
info@ecocemglobal.com
www.ecocemglobal.com



BOUWBESLUIT

Product is:
eenmalig beoordeeld op
prestatie in de toepassing
Herbeoordeling
minimaal elk jaar

Vulstof / cementbeton

Bouwbesluitgang

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingmethode	prestatie volgens productcertificaat	opmerking i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, berekening volgens NEN-EN 1992-1-1	Beton gelijkwaardig aan 3 van NEN-EN 1992-1-1	Geen

1. PRODUCTSPECIFICATIE

Cement(en):	onder KOMO certificaat, gespecificeerd per geattesteerde samenstelling
Gemalen gegraneerde hoogovenslak:	onder KOMO certificaat, Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
Poederkoolvliegias (optie):	onder KOMO certificaat, gespecificeerd per geattesteerde samenstelling
Kalksteenmeel (optie):	onder KOMO certificaat, gespecificeerd per geattesteerde samenstelling
Toeslagmateriaal:	dat voldoet aan NEN-EN 12620 en NEN 5905 met minimaal niveau CE 2+
Aanmaakwater:	dat voldoet aan NEN-EN 1008
Hulpstoffen:	die voldoen aan NEN-EN 934-2 (indien van toepassing) met minimaal niveau CE 2+
Referentiebeton:	dat voldoet aan NEN-EN 206 en NEN 8005

Geattesteerde samenstellingen:

De geattesteerde samenstellingen die per milieuklasse kunnen variëren zijn vanaf pagina 5 in dit attest vermeld.

2. RANDVOORWAARDEN

- Gemalen gegraneerde hoogovenslak moet per attest afkomstig zijn van één productielocatie die nauwkeurig omschreven is. De gemalen gegraneerde hoogovenslak en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 9325.
- Cement moet zijn toegelaten volgens 5.2.2 van NEN 8005, dan wel geleverd worden met een KOMO® attest-met-productcertificaat. Het cement en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2601. De gebruikte cementen moeten nauwkeurig omschreven zijn voor wat betreft productielocatie, soort en sterkteklasse, eventueel aangevuld met een door de producent toegekende codering indien meerdere cementen met dezelfde naam volgens 6 van NEN-EN 197-1 worden geleverd.
- Poederkoolvliegias moet per attest afkomstig zijn van één of meerdere poederkoolgestookte ketels of verwerkingsinstallaties van één productielocatie van vliegias die nauwkeurig omschreven zijn. De vliegias en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2505.
- Kalksteenmeel moet per attest afkomstig zijn van één productielocatie van kalksteenmeel die nauwkeurig omschreven is. Het kalksteenmeel en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 1804.
- Toeslagmateriaal overwegend kleiner dan 125µm alsmede vulstof en cement, welke niet in dit attest specifiek worden omschreven, zijn niet toegestaan. Vanwege gebleken geschiktheid is het wel toegestaan om kalksteenmeel toe te passen als vulstof met uitzondering van toepassingen in milieuklassen XS2 en XS3. Het kalksteenmeel en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 1804.
- De overige grondstoffen dienen te voldoen aan de daaraan in NEN-EN 206 en NEN 8005 gestelde eisen.
- Betonsamenstellingen moeten met uitzondering van het minimum cementgehalte en de maximum water-cementfactor voldoen aan NEN-EN 206 en NEN 8005. Beton moet een bindmiddelgehalte hebben groter dan of gelijk aan het minimum cement-/bindmiddelgehalte voor de betreffende milieuklasse volgens NEN 8005.
- De water-bindmiddelfactor van de te attesteren combinatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005 voor de betreffende milieuklasse.
- Voor combinaties van vulstof(fen) en cement(en) geldt dat maximaal de in het attest genoemde hoeveelheid vulstof(fen) ten opzichte van het cement(en) als bindmiddel mag worden toegepast. Eventueel meer toegevoegde vulstof wordt gezien als vulstof zonder bindmiddelfunctie. Het toevoegen van meer cement is altijd toegestaan.
- Indien in de geattesteerde betonsamenstelling gebruik gemaakt wordt van een luchtbelvormer geldt voor milieuklasse XF2 en XF4 dat het op het attest genoemde minimum luchtgehalte verkregen met de aldaar genoemde luchtbelvormer met niet meer dan 0,5% (V/V) mag worden onderschreden en met niet meer dan 2% (V/V) mag worden overschreden.
- De levering van beton(specie) op basis van het attest dient plaats te vinden onder KOMO® certificaat of gelijkwaardig.



Vulstof / cementbeton

3. PRODUCTIE EN VERWERKING

De productie van betonmortel met de geattesteerde betonsamenstelling en de kwaliteitscontrole daarop dienen aantoonbaar plaats te vinden volgens de bepalingen van BRL 1801 of BRL 1904, terwijl de verwerking moet geschieden volgens NEN-EN 13670.

De productie van elementen van vooraf vervaardigd constructief beton en de kwaliteitscontrole daarop dienen aantoonbaar plaats te vinden volgens de bepalingen van Criteria 73.

4. COMBINEREN VAN 2 GEATTESTEERDE SAMENSTELLINGEN DOOR DE ATTESTGEBRUIKER

Onder het combineren van 2 geattesteerde samenstellingen wordt verstaan het maken van een bindmiddelsamenstelling die overeenkomt met een gekozen mengverhouding van de bindmiddelsamenstellingen van de betreffende geattesteerde samenstellingen.

Indien een attestgebruiker 2 vigerende geattesteerde samenstellingen gecombineerd wil toepassen, is dit uitsluitend toegestaan:

- in milieuklassen XC, XF1, XF3, XA(o) en;
- voor vigerende geattesteerde samenstellingen gebaseerd op dezelfde vulstof(fen), allen van hetzelfde type en dezelfde productielocatie en;
- voor geattesteerde samenstellingen van dezelfde attesthouder.

Combinatie van 2 geattesteerde samenstellingen in andere, dan hierboven genoemde, milieuklasse(n) is toegestaan voor combinaties gebaseerd op CEM I dan wel CEM III, beide van de in de geattesteerde samenstellingen genoemde productielocatie(s), indien de betreffende milieuklasse in beide geattesteerde samenstellingen zijn vermeld. Ook de betreffende vulstof(fen) dienen van dezelfde productielocatie afkomstig te zijn.

5. TOEGESTANE AANPASSING VAN EEN GEATTESTEERDE BETONSAMENSTELLING

Afhankelijk van omstandigheden mag de geattesteerde betonsamenstelling binnen bandbreedte (zie randvoorwaarden) worden aangepast. De toegestane aanpassingen zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt.

Onder de tabel is de betekenis van de verschillende letters aangegeven.

Overzicht per milieuklasse van binnen de geattesteerde samenstelling toegestane aanpassingen van het vulstofgehalte ten opzichte van het totale bindmiddelgehalte

Milieuklasse	2 componenten	3 componenten	
	C+S	C+V+S	C+S+L
- XC - XF1/XF3 - XA (o)	-S (+C)	-V (+C en/of +S) -S (+C)	-S (+C) -L (+C en/of +S)
- XD - XS	-C (+S) ^{a)}	-V (+S) ^{b)} -C (+S)	-L (+C en/of +S)
- XF2/XF4	-S (+C)	-V (+C) -S (+C)	-S (+C) ^{c)} -L (+C) ^{d)}
- XA (s)	-C (+S) ^{a)}	-C (+S) -V (+S) ^{b)}	-L (+S)

De codering bestaat uit twee delen:

- het eerste deel geeft aan welke component zou kunnen worden verminderd (door een “minteken” gevolgd door een letter die de betreffende component aangeeft)
- het tweede deel, dat tussen haakjes is geplaatst, geeft aan door welke component(en) de in het eerste deel genoemde component mag worden vervangen (door een “plusteken” gevolgd door een letter die de betreffende component(en) aangeeft/geven).

C = cement, dan wel combinatie van meerdere cementen, zoals in het attest is opgenomen. Indien vulstof(fen) worden vervangen door een combinatie van cementen mag de onderlinge verhouding van de cementen, zoals vastgelegd in het attest, niet wijzigen met uitzondering in de milieuklasse(n) XC, XF1, XF3 en XA (o).

S = slak

V = poederkoolvliegias

L = kalksteenmeel



Vulstof / cementbeton

o = aantasting anders dan door sulfaten

s = aantasting door sulfaten

a) = wijziging toegestaan mits aan de eisen van druksterkte en duurzaamheid wordt voldaan

b) -S (+V) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde weerstand tegen chloride-indringing en sulfaataantasting

c) -S (+L) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde vorstdooizoutbestandheid

d) -L (+S) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde vorstdooizoutbestandheid

6. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Het attest is van toepassing indien de grondstoffen voldoen aan de eisen zoals vermeld in 1. Productspecificatie.

Het attest geldt voor:

- de onderzochte bindmiddelsamenstelling(en) voor de betreffende milieuklasse waarvoor het onderzoek heeft plaatsgevonden met inachtneming van de toegestane afwijkingen in de samenstelling in overeenstemming met de tabel op dit attest;
- dezelfde mengselsamenstelling(en) vervaardigd met dezelfde <type vulstof(fen)> en met cement(en) van dezelfde soort en van dezelfde productielocatie, met een gelijke of hogere sterkteklasse(n);
- samenstellingen met een water-bindmiddelfactor voor de betreffende milieuklasse, rekening houdend met de wijze waarop het attesteringsonderzoek is uitgevoerd in XF.

Toelichting

Indien het attesteringsonderzoek heeft plaatsgevonden met gebruik van een luchtbelvormer, zal in de geattesteerde betonsamenstelling tevens een luchtbelvormer moeten worden toegepast, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de maximale water-bindmiddelfactor.

Verordening bouwproducten

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-00701

Producten: cement: CEM I 52,5 N Spenner, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-01301

Producten: cement: CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-01501

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke, Geseke (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-04601

Producten: cement: CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-04701

Producten: cement: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-04801

Producten: cement: CEM I 52,5 N HeidelbergCement Werk Elsa, Geseke (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-26-05001

Producten: cement: CEM I 52,5 N SR3 LA, CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-05101

Producten: cement: CEM I 52,5 N Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-08901

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-10301

Producten: cement: CEM I 52,5 N, VVM, Rieme (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-10601

Producten: cement: CEM I 52,5 R Spenner Zement, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XA1, XA2, XA3	0,50	0 - 85	15		-	-
XC1	0,50	0 - 85	15		-	-
XC2	0,50	0 - 85	15		-	-
XC3, XC4, XF3	0,50	0 - 74	26		-	-
XD3, XA2(s), XA3(s)	0,45	50 - 85	15 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Samenstellingen met meer dan 80% slak mogen alleen worden toegepast in bouwdeelen met massabeton zoals gedefinieerd in NEN 8005.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-10801

Producten: cement: CEM I 42,5 R Secil, Setubal (P)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-11501

Producten: cement: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-11701

Producten: cement: CEM I 52,5 N Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
vlieg-as: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-12701

Producten: cement: CEM I 52,5 N, CBR, Lixhe (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-13001

Producten: cement: CEM I 52,5 N, VVM, Antwerpen (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 75	25 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 75	25 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 75	25 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-13301

Producten: cement: CEM I 52,5 N Heidelberg Cement, IJmuiden
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-13401

Producten: cement: CEM III/A 52,5 N Heidelberg Cement, Rotterdam
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 56	44		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 42	58		-	-
XF2, XF4		0 - 33	67		-	-
XD1, XD2, XD3		0 - 56	44 - 100		-	-
XS1, XS2, XS3		0 - 56	44 - 100		-	-
XA2(s), XA3(s)		0 - 56	44 - 100		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-13501

Producten: cement: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 70	30		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 70	30		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-14401

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke, Geseke (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
kalksteenmeel: Conovfil CR98

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-14701

Producten: cement: CEM I 52,5 R Spenner Zement, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
vlieg-as: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-15001

Producten: cement: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Calcitec 2001A Carmeuse, Aisemont (B)

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-15601

Producten: cement: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Conovfil CR98

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-15701

Producten: cement: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Calcitec 2001A Carmeuse, Aisemont (B)

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-15901

Producten: cement: CEM I 52,5 R Wittekind, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Calcitec 2001A Carmeuse, Aisemont (B)

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16001

Producten: cement: CEM I 52,5 R Wittekind, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Conovfil CR98

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16301

Producten: cement: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Conovfil CR98

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16401

Producten: cement: CEM II/A-LL 52,5 N Wittekind, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 70	30		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 70	30		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30		-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16501

Producten: cement: CEM II/A-LL 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke, Geseke (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 70	30		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 70	30		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30		-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16601

Producten: cement: CEM II/A-LL 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 70	30		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 70	30		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30		-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16701

Producten: cement: CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Calcitec 2001A Carmeuse, Aisemont (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16801

Producten: cement: CEM I 52,5 R Wittekind, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Calcitec 2000 Carmeuse, Aisemont (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-16901

Producten: cement: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegias: RWE Eemshaven

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegias-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-17001

Producten: cement: CEM I 52,5 N Ecocem N4S, Moerdijk
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-17101

Producten: cement: CEM I 52,5 R Wittekind, Erwitte (D)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1, XA2, XA3		0 - 80	20		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 74	26		-	-
XF2, XF4		0 - 70	30		-	-
XD1, XD2, XD3		50 - 80	20 - 50		-	-
XS1, XS2, XS3		50 - 80	20 - 50		-	-
XA2(s), XA3(s)		50 - 80	20 - 50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17201

Producten: cement: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
vlieg-as: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 65	35	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 65	35	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 65	35	0 - 15	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.
Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17501

Producten: cement: CEM II/A-LL 52,5 R Holcim, Obourg (B)
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 70	30		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 70	30		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30		-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17601

Producten: cement: CEM I 52,5 N Ecocem N4S, Moerdijk
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
vlieg-as: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vlieg-as-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17701

Producten: cement: CEM I 52,5 N Ecocem N4S, Moerdijk
slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
kalksteenmeel: Calcitec 2001A Carmeuse, Aisemont (B)

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17801

Producten: cement: CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-17901

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: InnoFill-L MPG B.V., Heijen

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-25-18001

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: CALC10 CB Mineraux Moulus-CB2M, Ferques (F)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	kalksteenmeel-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18101

Producten: cement: CEM I 52,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: RWE Eemshaven

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18201

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18301

Producten: cement: CEM I 52,5 N Thomas Zement, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18401

Producten: cement: CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18501

Producten: cement: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18601

Producten: cement: CEM I 52,5 R Phoenix, Beckum (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-24-18701

Producten: cement: CEM I 52,5 N, CBR, Lixhe (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® HG, Uniper Benelux, Genk (B)

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	vliegas- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-26-18801

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 kalksteenmeel: Ankerfill 125, Sibelco Maastricht

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	kalksteenmeel- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 70	30	0 - 15	-	-
XA2(s), XA3(s)		66 - 70	30	0 - 4	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-26-18901

Producten: cement: CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N Heidelberg Materials Cement, Gent II (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

	water-bind- middelfactor	slak- gehalte	cement- gehalte	vliegas- gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	(min. - max)	minimum	(min. - max)	Dmax	lucht
Milieuklasse	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 50	50		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 50	50		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 50	50		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1721-26-19001

Producten: cement: CEM II/A-M (Q-LL) 52,5 R Heidelberg Materials Cement, Gent II (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1		0 - 60	40		-	-
XC3, XC4, XF3		0 - 60	40		-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 60	40		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1721-26-19101

Producten: cement: CEM II/A-M (Q-LL) 52,5 R Heidelberg Materials Cement, Gent II (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	slak-gehalte	cement-gehalte	vliegas-gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	(min. - max) [% m/m]	minimum [% m/m]	(min. - max) [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4		0 - 65	35	0 - 15	-	-
XF1, XF3		0 - 65	35	0 - 15	-	-
XA1, XA2, XA3		0 - 65	35	0 - 15	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.